



SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 3/6 (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	3/6		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1/4"	90%	100%
	ORIGEN:	VILLA MONICA		4	40%	60%
	DESTINO:			8	0%	10%
	EMPRESA:			16	0%	5%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	02/09/2024				
MUESTRA TOMADA DE:	CONO					
HORA:	9:41					
ENSAYOS		Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO		
Densidad (IRAM 1520)	2,689	grs/cm3	PESO TOTAL:		3,187	Kgs
Absorción (IRAM 1520)	0,9	%	TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,256	tn/m3	(54 mm)	2 1/2"	0	0
Contenido de vacíos en estado suelto (IRAM 1548)	53	%	(51 mm)	2"	0	0
Peso Unidad Vol. Agregado Compactado (IRAM 1548)	1,422	tn/m3	(38 mm)	1 1/2"	0	0
Contenido de vacíos en estado compactado (IRAM 1548)	46	%	(25 mm)	1"	0	0
			(19 mm)	3/4"	0	0
			(12,7 mm)	1/2"	0	0
			(9,5 mm)	3/8"	0	0
			(6,3 mm)	1/4"	0,216	7
			(4,8 mm)	4	1,192	37
			(2,4 mm)	8	1,57	49
			(1,2 mm)	16	0,185	6
			(0,6 mm)	30	0	0
			(0,3 mm)	50	0	0
			(0,15 mm)	100	0	0
			FONDO	0,024		
				3,187		
						Módulo de Finura
						5,35

GRAFICO




CONFORME

NO CONFORME

INFORME NO CONFORMIDAD N° _____

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Ultima Modificación
1	REG. CP 11	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas limites
2	REG. CP 11	04/04/14	02/01/15	Se actualiza archivo


CANTERAS GUERRICO S.A.
 TEG. SUPERIOR EN MINERA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD