



CONTROL DE CALIDAD

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 6/12 (% QUE PASA)			
	MATERIAL:	6/12		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR	
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		3/4"	100%	100%	
	ORIGEN:	VILLA MONICA		1/2"	90%	100%	
	PATENTE:	-		3/8"	75%	100%	
	EMPRESA:			1/4"	10%	35%	
	ENSAYO REALIZADOS EL:	25/08/2024		nódulo de Finur:	0%	15%	
	MUESTRA TOMADA DE:	cono		8	0%	5%	
HORA:	11:00						
ENSAYOS		Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO			
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,294	tn/m3	PESO TOTAL:		3,138	Kgs	
Densidad relativa real (IRAM 1533)	2,688	grs/cm3	TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum
Absorción de Agua (24 hs), en Peso (IRAM 1533)	0,8	%	(54 mm)	2 1/2"	0	0	0
Indice de Lajas (IRAM 1687-1)	19,9%	%	(51 mm)	2"	0	0	0
Indice de Elongación (IRAM 1687-2)	28,9%	%	(38 mm)	1 1/2"	0	0	0
Polvo Adherido	0,5	%	(25 mm)	1"	0	0	0
			(19 mm)	3/4"	0	0	0
			(12,7 mm)	1/2"	0,024	1	1
			(9,5 mm)	3/8"	0,286	9	10
			(6,3 mm)	1/4"	1,752	56	66
			(4,8 mm)	4	0,737	23	89
			(2,4 mm)	8	0,329	10	100
			(1,2 mm)	16	0	0	100
			(0,6 mm)	30	0	0	100
			(0,3 mm)	50	0	0	100
			(0,15 mm)	100	0	0	100
			FONDO		0,01		Módulo de Finura
					3,138		5,97

GRAFICO



CONFORME

NO CONFORME

INFORME NO CONFORMIDAD Nº _____

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Última Modificación
1	REG. CP 4	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 4.A	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación


CANTERAS GUERRICO S.A.
 TEC. SUPERIOR EN MINERA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD