



SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS			LÍMITES 6/22 (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	6/22	TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.	1"	95%	100%
	ORIGEN:		3/4"	80%	100%
	DESTINO:		1/2"	10%	60%
	EMPRESA:		3/8"	5%	45%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	26/08/2024	1/4"	0%	30%
	MUESTRA TOMADA DE:	CONO	4	0%	15%
HORA:	9:30	8	0%	5%	

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
PESO TOTAL:		3,782	Kgs			
TAMIZ	Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.	
(54 mm)	2 1/2"	0	0	100%	XXX	
(51 mm)	2"	0	0	100%	XXX	
(38 mm)	1 1/2"	0	0	100%	0	
(25 mm)	1"	0	0	100%	XXX	
(19 mm)	3/4"	0,083	2	98%	0	
(12,7 mm)	1/2"	1,576	42	56%	XXX	
(9,5 mm)	3/8"	0,673	18	38%	62	
(6,3 mm)	1/4"	1,035	27	11%	XXX	
(4,8 mm)	4	0,246	7	4%	96	
(2,4 mm)	8	0,137	4	1%	99	
(1,2 mm)	16	0	0	1%	99	
(0,6 mm)	30	0	0	1%	99	
(0,3 mm)	50	0	0	1%	99	
(0,15 mm)	100	0	0	1%	99	
FONDO		0,032	Módulo de Finura		6,53	
		3,782				

GRAFICO



CONFORME

NO CONFORME

INFORME NO CONFORMIDAD Nº

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Ultima Modificación
1	REG. CP 7	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 7	04/04/14	02/01/15	Se actualiza archivo


CANTERAS GUERRICO S.A.
 TEC. SUPERIOR EN MINERA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD